



MULTYFILLER EXPRESS

VERSION: 081103
Page: 1/2

2K ACRYLIC PRIMER

ALGEMENE TOEPASSING

MULTYFILLER EXPRESS is een 2 componenten acrylaat primer filler voor autoschadeherstel. Tijdens de ontwikkeling van dit product zijn twee eigenschappen zorgvuldig nagestreefd namelijk de functionele product kwaliteiten en gebruiksgemak voor toepassing in autoschadeherstel.

MULTYFILLER EXPRESS bezit goede isolerende eigenschappen met zeer hoge laagdikte en geeft een uitstekende hechting voor plamuren, fillers en goed geschuurde uitgeharde lakken. Laagdikte, droging en schuurbaarheid van **MULTYFILLER EXPRESS** zijn uitstekend te noemen.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Basis :	2 componenten Acrylaat	
Kleur :	Grijs	
Specific weight :	1,60 g/L	bij 20°C
Droge laagdikte :	200 microns	bij 2 lagen
VOS waarde :	390 g/L	Multyfiller Express Primer
	435 g/L	gemixt met verharder
Vaste stof gehalte:	70 %	gemixt met verharder
Verbruik :	9 m ² /l	200 microns

BIJBEHORENDE PRODUCTEN

P5000 Standaard verharder

VOORBEWERKING

PROCESS		Putty	Paint OEM	Cataphoresis
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

MENG VERHOUDINGEN

Multyfiller Express	A + B			
P5000	100:25 volume	4 : 1	60''	20'
	100:15 weight			

APPLICATIE METHODE










	1,8 - 2,0	3-4	15-20	2	5' 20°C
	1,7 - 1,9	3	10	2	

MULTYFILLER EXPRESS






2K ACRYLIC PRIMER

VERSION: 081103
Page: 2/2

DROOG TIJDEN

20° C					60° C			Korte Golf - IR			
									LAMP DISTANCE	FLASH OFF	FULL BAKE
P5000	20'	45'	2 h	3 h	P5000	30'	30'	P5000	80 cm	5'	7'

SCHUURWIJZER

					
INITIAL	P360	P360	INITIAL	P600	P600
FINAL	P600	P600	FINAL	P800	P800

EQUIPMENT CLEANING

Reinig met zuivere thinner voordat de potlife verstreken is.

VEILIGHEID

Volg de instructies op het etiket. Voor meer informatie raadpleeg de Safety Data Sheet SDS 320/EN.

OPSLAG

Sla het product op in een goed geventileerde ruimte, verwijderd van direct zonlicht. Houd opslagtemperatuur tussen de +5°C en +30°C.

GARANTIE

In ongeopende, originele verpakking tot 1 jaar na productiedatum In the unopened original packaging, one year from manufacturing date.

Voor technische informatie of ondersteuning neem contact op met Roberlo Nederland BV. Roberlo SA neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van een verkeerd gebruik van het product of het niet volgen van applicatie of of veiligheids instructies.